



EVERFAST HYDROL®

Aitiv pentru prepararea betonului hidrofug

Caracteristici:

EVERFAST HYDROL dă rezultate excelente de omogenitate datorită caracteristicilor sale de izolare a apei și maleabilitate, și este extraordinar de eficient în hidroizolarea betonului și mortarului.

Prin adăugarea de EVERFAST HYDROL obținem un material perfect omogenizat.

EVERFAST HYDROL este produs garantat fără clor care face mai eficientă izolarea betonului și capacitatea ei de rezistență.

Se recomandă:

EVERFAST HYDROL asigură hidroizolarea suprafețelor de betoane și mortare supuse presiunii apei.

bazine

suporturi

canale

uzine industriale

recipiente

bazine de înot

vane din industria alimentară

stații de epurare a apei

îmbinări de ziduri

fațade

pivnițe

scări

EVERFAST HYDROL se poate utiliza și în condiții meteorologice nefavorabile, precum și în condiții rele de atmosferă:

mediu sărat și umed (fără diluare)

în mediu de calciu sulfat

Caracteristici tehnice:

Compoziție	material de adaos fără clor
Consistență:	lichid
Culoare:	alb
Densitate:	1,02± 0,02
Temperatura de aplicare:	de la +5 °C la +30 °C
Solubilitate și curățirea uneltelor:	apă

Declarații referințe

Comunicat de examinare (Asociația de canale din Provence): Mortar hidrofug. Efectuarea verificării capacității hidrofuge și impermeabile a mortarului.



EVERFAST HYDROL®

Mod de întrebuințare:

• Pregătirea suprafeței

Suprafața să fie curată, uscată, fără urme de grăsime și praf, cu capacitate de aderență bună.

• Aplicare

EVERFAST HYDROL trebuie dozat în proporție de 0,5- 1, 0 % al masei de ciment utilizat în amestec. Cantitatea de apă necesară va scăde cu 5%. Nisipul care se adaugă la mortar să fie curată și granulația să nu fie mai mare de 5 mm. Masa cimentului max. 300 kg/m³. EVERFAST HYDROL poate fi utilizat la majoritatea tipurilor de ciment, dar în cazul cimenturilor speciale se recomandă să se efectueze un test în prealabil.

• Aplicare

Turnați EVERFAST HYDROL în apă. Adăugați apoi cimentul la amestecul de balast.

• Necesari de material

Conform izolației dorite 1-2 doze din pachetul de 250 grame la 50 kg. de ciment. În cazul elementelor de construcții care vin în contact cu apă (bazin, bazin de înot etc.) 1% din masa cimentului. În celelalte cazuri (scări, acoperire) 0,5% din masa cimentului.

Observație:

Utilizarea produsului nu este periculoasă. În caz de depozitare îndelungată, amestecați înainte de utilizare. Dacă EVERFAST HYDROL îngheață, după dezghețare își recapătă calitățile inițiale, dar trebuie să fie amestecat pentru omogenizare. Nu-l utilizați în caz de ciment cu conținut de superfosfat. Nu-l utilizați împreună cu EVERFAST ACCEL (familia de produse 6).

Depozitare:

Ferit de căldură și îngheț

Ambalaj:

Cană marmon: 30 l, 5 l și 2 l.

Doză: 250 m³ la 1 sac de ciment (58 doze/găleată).