

# Cimentol

## Vopseă pentru beton

### PROPRIETĂȚI GENERALE

Este o vopsea excelentă pe bază de solvenți pentru zidărie, adecvată pentru aplicarea pe suprafețe de pavaj din beton și terenuri de sport, ideală pentru uz interior și exterior. Conferă o bună rezistență la condițiile atmosferice nefavorabile și la poluarea atmosferică. Conferă o aderență excelentă și are putere ridicată de acoperire.

### PREGĂTIREA SUPREFEȚELOR

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și nu trebuie să fie acoperite de praf, grăsimi sau părți neaderente. CIMENTOL se aplică direct pe beton fără a fi nevoie de aplicarea prealabilă a niciunui grund. Folosită ca grund, vopseaua se diluează cu 10% Vitex Spray Gun Solvent T-350.

### CULORI

Este disponibilă în alb și încă 8 culori.

### AMBALAJ

Este disponibilă în cutii de 750 mL și 2,5 L.

### USCARE

Se usucă în 20-40 de minute, în funcție de condițiile atmosferice.

### PERIOADA NECESARĂ PENTRU REAPLICARE

Următorul strat se poate aplica după 6-8 ore, în funcție de condițiile atmosferice.

### PUTERE DE ACOPERIRE

10-12 m<sup>2</sup>/L pe strat, în funcție de porozitatea suprafeței.

### DILUȚIE

Se diluează cu 10% Vitex Spray Gun Solvent T-350 pentru primul strat și cu 5% pentru stratul final.

### APLICARE

Se aplică cu trafaletul, cu pensula sau cu pistol airless.

### CURĂȚAREA USTENSILELOR

Ustensilele trebuie să fie curățate imediat după folosire cu Vitex Spray Gun Solvent T-350.

### CONȚINUTUL DE COV (Compuși Organici Volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/c „Pereți exteriori cu substrat mineral”, Tip SB): 430 g/l (2010). Acest produs conține maxim 428 g/l COV (produs gata pentru utilizare).



# Cimentol

## Caracteristici tehnice

### VISCOZITATE

80 ± 5 K.U. (STORMER, 25°C).

### DENSITATE

1,28 ± 0,05 kg/L (alb).

### SOLIDE (% w/w)

61 ± 0,5 % (ELOT 1028).

### LUCIU

< 30 unități la 60° (ELOT EN ISO 2813).

### REAPLICARE

Excelentă (ELOT 788).

### REZISTENȚĂ LA APĂ

Nicio modificare (ELOT EN ISO 2812-02).

### INTEMPERII

Rezistență excelentă la intemperii (EN ISO 2810).

### ADERENȚĂ

Aderență excelentă (EN ISO 2409).

### DEPOZITARE

4 ani în condiții adecvate de depozitare (temperatura ideală de depozitare variază între 5°C și 40°C).



Iritant



Periculos pentru mediu

### NORME DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI DE MEDIU

Vaporii pot cauza înecare sau amețeli • Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii • Inflamabil • Iritant pentru sistemul respirator • Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza pe termen lung efecte adverse în mediul acvatic • A nu se lăsa la îndemâna copiilor • A nu se respira vaporii sau jetul de pulverizare • A se evita contactul cu pielea • A nu se arunca la canalizare • A se utiliza numai în locuri bine ventilate • A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/ fișa de securitate • În caz de înghițire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul.



ΓΙΑΝΝΙΑΗ  
ΑΔΩΙ Α.Ε.  
YANNIDIS  
BRDS S.A.

VITEX HERMES srl • B-DUL Preciezi 408 • Bucuresti  
T: 021 311 7816, 311 7817 • F: 021 311 7818 • E:sales@vitex-hermes.ro  
www.vitex-hermes.ro