

Platinum

Email luxos pe bază de solvent • lucios • satinat • mat

PROPRIETĂȚI GENERALE

Platinum este un email de calitate superioară, adecvat pentru uz interior și exterior. Poate fi aplicat pe suprafețe din lemn precum uși, ferestre, dulapuri etc. și pe suprafețe metalice. Platinum are o putere excelentă de acoperire și asigură un alb superior, prezentând o elasticitate ridicată, proprietăți excelente de lucru și de uniformizare și furnizând astfel o finisare completă. Conferă o durabilitate ridicată, rezistență excelentă la efectele de îngălbenire și o bună rezistență la spălare.

PREGĂTIREA SUPREFEȚELOR

Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate și nu trebuie să fie acoperite de grăsimi sau rugină. Suprafețele metalice trebuie să fie acoperite cu un grund anticoroziv (Anti-Roust Primer, MINIO noua ediție sau Grund Vitex pentru suprafețe metalice). Suprafețele metalice lucioase (aluminiiu sau oțel galvanizat) trebuie să fie acoperite mai întâi cu Grund Vitex pentru suprafețe lucioase. Suprafețele din lemn pregătite în mod adecvat (tratate cu conservant de lemn Diaxyl decor, reparate, astupate și șlefuite până ce suprafețele devin curate și netede) trebuie să fie acoperite cu Vitex Velatura. După pregătirea adecvată a suprafețelor, se aplică două straturi de Platinum.

CULORI

Este disponibilă în alb, cu efect mat, de luciu și de satin. Baza Platinum este disponibilă într-o gamă nelimitată de culori prin intermediul sistemului de colorare Vitex Tinting System Colorfull.

AMBALAJ

Este disponibilă în cutii de 750 mL, 2,5 L și 5 L.

USCARE

Se usucă în 2-3 ore, în funcție de condițiile atmosferice.

PERIOADA NECESARĂ PENTRU REAPLICARE

Următorul strat se poate aplica după 20-24 ore, în funcție de condițiile atmosferice.

PUTERE DE ACOPERIRE

14-16 m²/L pe strat pentru suprafețe pregătite corespunzător.

DILUȚIE

În cazul în care este aplicat cu trafaletul sau cu pensula se diluează cu 5% Vitex Brush Solvent T-300. În cazul în care se aplică cu pistol airless, se diluează cu 5% Vitex Spray Gun Solvent T-350.

APLICARE

Se aplică cu trafaletul, cu pensula sau cu pistol airless.

CURĂȚAREA USTENSILELOR

Curățați trafaleturile, pensulele, petele de pe podea etc. cu Vitex Brush Solvent T-300 și apoi cu apă cu săpun sau cu detergent. Pistolele airless se curăță cu Spray Gun Solvent T-350.

CONȚINUTUL DE COV (Compuși Organici Volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/d „Vopsele de interior/ exterior pentru finisare și placare de lemn, metal sau plastic”, Tip SB): 400 g/l (2007), 300 g/l (2010). Acest produs conține maxim 399 g/l COV (produs gata pentru utilizare).



Platinum

Caracteristici tehnice

VISCOZITATE

78 ± 5 K.U. (STORMER, 25°C).

DENSITATE

1,25 ± 0,05 kg/L (alb).

SOLIDE (% w/w)

70 ± 0,5 % (ELOT 1028).

LUCIU

Lucios: > 90 unități la 60° (ELOT EN ISO 2813).

Satinat: 20 - 40 unități la 60° (ELOT EN ISO 2813).

Mat: < 15 unități la 60° (ELOT EN ISO 2813).

REAPLICARE

Excelentă (ELOT 788).

REZISTENȚA LA APĂ (IMERSIUNE 18h)

Nicio modificare (ELOT EN ISO 2812-02).

INTEMPERII

Rezistență excelentă la intemperii (ELOT EN ISO 2810).

ADERENȚĂ

Aderență excelentă. Nicio desprindere după testul cross cut pe suprafețe de metal (ELOT EN ISO 2409).

TESTUL MANDRINEI

Satisfăcător (ELOT EN ISO 1519).

DURITATE HERBERT CF. KÖNIG

> 40 secunde, după o perioadă de uscare de o săptămână (ELOT EN ISO 1522).

DEPOZITARE

4 ani în condiții adecvate de depozitare (temperatura ideală de depozitare variază între 5°C și 40°C).

NORME DE SĂNĂTATE, SIGURANȚĂ ȘI DE MEDIU

Vaporii pot cauza înecare sau amețeli • Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii • Inflamabil • Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza pe termen lung efecte adverse în mediul acvatic • A nu se lăsa la îndemâna copiilor • A nu se respira vaporii sau jetul de pulverizare • A se evita contactul cu pielea • A se utiliza numai în locuri bine ventilate • A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/ fișa de securitate • În caz de înghițire, a nu se provoca vomă: a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul. • Conține metiletilcetoximă. • Poate produce o reacție alergică.

NOTĂ

Pentru a evita îndepărtarea vopselei, așteptați cel puțin 30 de zile înainte de curățarea și spălarea suprafețelor nou vopsite. Nu aplicați la temperaturi sub 5°C peste 35°C și/sau la o umiditate relativă peste 80%.



ΓΙΑΝΝΙΑΣ
ΑΒΔΙ Α.Ε.
ΥΑΝΝΙΔΙΣ
ΒΡΟΣ Σ.Α.

VITEX HERMES srl • B-DUL Preciezi 408 • Bucuresti
T: 021 311 7816, 311 7817 • F: 021 311 7818 • E:sales@vitex-hermes.ro
www.vitex-hermes.ro